



TM-numer : 007  
Data : 5-02-2010  
Wersja: : 1

## Nelfalin XT Zijdeglans (dawniej Nelfalin Transparent)

**Opis produktu** : Syntetyczny, transparentny lakier do pędzla  
**Przeznaczenie** : Przeznaczony do nowych prac oraz do renowacji drzwi, okien i innych elementów drewnianych  
**Charakterystyka produktu** :

- Odporny na działanie wody
- Wysoka przezroczystość
- Półpołysk

### Właściwości

**Skład** : Żywice alkidowe  
**Kolor** : Według kolekcji lazurów NELF  
**Gęstość w 20°C** : 0,970 kg/dm<sup>3</sup>  
**Grubość warstwy** : 30 µm sucha powłoka  
**Czas schnięcia** : W temp. 20 °C i wilg. RH. of 65% pyłu-  
suchy po ok. 30 min, suchy dotykowo  
po ok. 5 godz.  
**Możliwość  
nałożenia  
kolejnej warstwy** : Po 24 godzinach  
**Półysk** : półpołysk  
**Zawartość części  
stałych** : Ok 46 % objętościowo  
**Wydajność** : 13 m<sup>2</sup> /litr at przy 20 µm suchej po-  
włoki, mocno uzależniona od chłonności  
i gładkości podłoża  
**Przechowywanie** : Minimalna trwałość podczas składowa-  
nia wynosi 1 rok w oryginalnym pojem-  
niku. Przechowywać w temp. chłodnej,  
ale powyżej 5°C, w suchym pomieszcze-  
niu.

### Aplikacja

**Temperatura aplikacji** : > 5 °C i maximum wilgotności RH  
85%.  
**Środek czyszczący** : Benzyna lakowa

### Informacje ogólne

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu.  
Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na pod-  
stawie aktualnej wiedzy, NELF LAKFABRIEKEN BV zachowuje  
prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się  
wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych  
danych.

# Drewno

## Lakier syntetyczny

### Sposoby aplikacji

**Aplikacja** : Pędzel/ wałek  
**Rozcieńczalnik** : Benzyna lakowa 0 – 5 %

### Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche, bez śladów zabrudzenia  
tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz  
pozbawione elementów luźno z nim związanych. Powierzchnie  
oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie.  
Wilgotność drewna: 15%. Wszystkie powierzchnie uprzednio  
pokryte farbą z połyskiem, bejcowane oraz szpachlowane  
należy zeszlifować i wyrównać, aby umożliwić odpowiednie  
wchłanianie produktu. Szczególną ostrożność należy zachować  
w przypadku takich gatunków drewna jak: dąb, teak, cedr,  
jodła Douglasa, mahoń oraz idigbo, które zawierają taniny  
rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie. Substancje te, mogą  
negatywnie wpłynąć na proces schnięcia i utwardzania powłoki  
lub osłabić jej przyczepność.  
Po gruntowaniu wszystkie fugi uwarunkowane konstrukcyjnie  
należy uszczelnić wypełniaczem do fug Nelfa Fugenfuller.  
Produkt kolorowany - przed ostateczną obróbką należy  
sprawdzić odcień barwy za pomocą powłoki próbnej.  
Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać!

### Środki ostrożności

**Ochrona skóry** : używać odpowiednich rękawic  
ochronnych  
**Ochrona twarzy** : jeżeli zachodzi taka konieczność  
używać okularów ochronnych

Nie wdychać oparów i mgły natryskowej.  
W przypadku niedostatecznej wentylacji używać sprzętu  
ochraniającego drogi oddechowe

ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK